

BRAND

PRIMACOL[®] PROFESSIONELL

PRODUKT

Våtrumsfärg glans 25

- Vattenbaserad akrylfärg med god täckförmåga.
- Tål stark rengöring och polering utan att bli blank.
- Enkel applicering
- Extra slitstark och tvättbar, klass 1 enligt EN13300.



BEHÅLLARE

EGENSKAPER

Våtrumsfärg glans 25 är en slitstark, vattenförtunnbar, halvmatt akrylfärg för inomhusbruk. Våtrumsfärg glans 25 rekommenderas för användning på väggar och tak, gjorda av t.ex. betong, gips, puts och glasfiberväv. Kan användas i både torra och fuktiga rum, såsom vardagsrum, kök, badrum och liknande.

APPLICERING

Målningsarbetet skall utföras vid temperaturer över 5 ° C. Före användning skall färgen röras om noggrant. Färgen kan appliceras med pensel, roller eller målarpruta. Det rekommenderas att applicera 2 lager med cirka två timmars intervall.

FÖRBEREDELSE AV YTAN

Ytan skall vara ren, avfettad, fast och torr. Nygjord puts skall härda i fyra veckor först. Avskalande färgskikt måste tas bort. Ytor med flera lager emulsionsfärg skall först rengöras med rengöringsmedel och vatten. Hål och sprickor måste fyllas och slipas. Absorberande ytor skall först grundas med en grundfärg.

FÖRVARING

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C, på en torr plats i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot frost och direkt solljus.

SÄKERHET

Arbetet måste utföras i enlighet med byggföreskrifter, säkerhetsstandarder och andra föreskrifter. Förvara utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbar läkarvård om färgen intas.

TEKNISKA DATA

Typ av färg	Akrylfärg	Arbetstemperatur	+5° till +25°C. RF:40-80%
Färg	Vit, bruten vit (S0500-N)	Vol. torrsubstans	29
Glans	Ca. 25, halvmatt	Utspädning	Vatten, utspäds normalt inte
pH	7,0-8,0	Verktyg	Pensel, roller eller målarpruta
Densitet	~1,3 g/cm ³		

Lager	1-2
Klibbfri yta	Efter 1 timme
Andra lagret	Efter 2 timmar
Täckförmåga	10-12 m ² /L

Tvättbarhet	Klass 1, enligt EN 13300
Täckförmåga	Klass 2, enligt EN 13300
Rengöring av verktyg	Vatten och rengöringsmedel
MAL-kod	00-1
Hållbarhet	24 månader efter tillverkningsdatum

**JURIDISK
INFORMATION**

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.