



GJØCO KALKMALING

Gjøco Kalkmaling er en mineralsk kalkmaling til indendørs brug i tørre rum. Giver en levende og betonlignende overflade. Anvendes på bygningsplader, puds, beton og spartlede overflader. I områder med risiko for slitage, fugt og vandspild anbefales påføring af topstrøg med Gjoco Sealer.

FYSISKE DATA

Type:	Mineralsk kalkmaling
Farve:	Basen tones til ønsket farve
Glans:	Helmat 01
pH:	12-13
VOC:	EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/l): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter afhængig af underlaget Til 2. strøg må påregnes et større forbrug: 5-8 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer Overmalingsinterval ved brug af Gjoco Sealer er 24 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur
Fortynder:	Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes
Rengøring af maleværktøj:	Vand
Sikkerhed:	Produktet har en høj pH-værdi- Brug beskyttelseshandsker og -briller

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjoco Husvask eller Gjoco Interiørvask. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mætteres med sandpapir. På tidligere malet underlag anbefales det at grunde med Gjoco Interiør 10 før påføring af Gjoco Kalkmaling. På sugende underlag og spartlede flader anbefales det at grunde med to strøg Gjoco Interiør 10 for at få et jævnt underlag.

Anvendelsesmåde

Påfør 1 strøg Gjoco Kalkmaling. Malingen skal påføres med pensel og skal påføres i alle retninger/krydspensles for at få en levende overflade. Ét strøg er normalt nok. Påfør prøvestrøg, hvis der ønskes mere end ét strøg. 2. strøg kan give et andet farvespil. Penslens bredde har betydning for resultatet. Jo smallere pensel, jo mere farvespil. En pensel på 100 mm giver et fint resultat, men

andre størrelser kan også bruges. Påfør prøvestrøg. Malingen skal påføres tyndt, for tykke strøg kan give krakelering.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Øvrige informationer

Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Omrøres godt før brug. Gjøco Kalkmaling er en diffusionsåben maling med højt pigmentindhold. Den har begrænset vaskbarhed, og farven vil ændre sig ved kontakt med fugt, fedt eller spildt vand. Det anbefales at påføre Gjøco Sealer på overflader, hvor der er risiko for slitage, fugt og spildt vand. Gjøco Sealer vil give en dybere farveeffekt. Kan ætse glas og metal. På grund af malingens beskaffenhed kan enkelte farver give en højere viskositet. Farven er mørkere i våd tilstand og vil ændres under tørring.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.
