

Produktdatablad

Gjøco Oljegrunning



Gjøco Oljegrunning er en lett tiksotrop grunning for utvendig treverk og er basert på penetrerende alkyder og oljer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Gjøco Oljegrunning er ideell for grunning av bart utvendig treverk av gran og furu. Kan også benyttes på impregneret treverk.

Revidert 17.12.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Grunning basert på alkydoljer
Farge:	Klar og hvit
Flammepunkt:	>62 °C
Litervekt:	0,89 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøytes.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	20 mikrometer
Anbefalt forbruk:	
Høvlet tre:	6-10 m ² /liter
Uhøvlet tre:	4-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer
Minimum påføringstemperatur:	Kan brukes under +5 °C, men underlaget må være tørt og rim-fritt. Lave temperaturer vil forlenge tørketiden betydelig.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålørstes før påføring av Gjøco Oljegrunning. Vakumimpregnerte vinduer må avfettes før grunning. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Glatte og harde overflater som høvlet tre kan med fordel slipes lett før grunning. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling, og værslitte flater stålørstes ned til friskt treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask.

Bruksmåte	Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Nytt og ubehandlet treverk behandles med Gjøco Oljegrunning snarest etter oppsetting. Bart tre gis ett strøk. Bruk bred pensel. Husk å mette endaved og skjøter med 3-4 strøk. Viderebehandling bør utføres så snart som mulig og innen 1 mnd. Gjøco Oljegrunning skal ikke danne film; eventuelt overskudd tørkes av med lofri klut.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Eventuelt oljeoppflyt i boksen røres inn en stund før bruk. Det anbefales Oljegrunning klar under transparent beis, fordi pigmentert Oljegrunning kan gi fargeendring. Ta gjerne et prøveoppstrøk. Emballasjestørrelser: 0,75; 3 og 10 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

