

Produktdatablad

Herregård Exclusive Oljedekkbeis



Gjøco Herregård Exclusive Oljedekkbeis är en slitstark, väderbeständig oljetäcklasyr för utomhusbruk på ytterpanelen. Den är särskilt väl lämpad för väderutsatta platser. Innehåller ett UV-filter som förhindrar blekning och mattning och filmkonserveringsmedel som motverkar tillväxten av mögel och alger. Används på nytt och bart, grundmålat eller tidigare laserat trä. Herregård Exclusive Oljedekkbeis kan användas utan grundning.

Reviderat 24.04.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad täcklasyr
Kulör:	Bas vit, A, B, C, gul, klarröd, ocker och oxid röd
Glans:	20 – 40 halvblank
Flampunkt:	>60 °C
Densitet:	1,17 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 60 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	100 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	
Hyvlat virke:	10-16 m²/liter
Ohyvlat virke:	5-8 m²/liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,015"-0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	6 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	-5°C. Låga temperaturer ger längre torktider och ökad risk för daggmattnings etc. Måla inte på frostade ytor.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt innan målning påbörjas. Nytt virke behandlas före eller så snart som möjligt efter bygget. Hyvlat virke ruggas/slipas innan applicering. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstes innan vidare behandling. Tidigare behandlade ytor tvättas med Gjøco Krafttvätt. Lös färg tas bort och lösa träfibrer tas bort med stålborste/slipning. På tryckimpregnerat trä ska saltavlagringar avlägsnas. Det är inte nödvändigt att grundmåla bar trä, men om så önskas och för extra skydd kan ytan grundmålas med Gjøco Oljegrunding. På hyvlat trä, vassa kanter och andra blanka ytor kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftning och god kanttäckning.
Applicering	Herregård Exklusiv Oljedekkbeis är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Det är viktigt att applicera tillräckligt med oljetäcklasyr för att säkerställa lång hållbarhet. Applicera 2 strykningar på nytt ohyvlat virke och 3 strykningar på nytt hyvlat virke. Tidigare laserat, täcklaserat eller målat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, ev. 3 strykningar på hyvlat virke. Se till att allt ändrä är tillräckligt mättat (3–4 strykningar). Herregård Exklusiv Oljedekkbeis kan användas vid minusgrader, men bör inte användas på frostade ytor.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng lock ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagare.
Övrig information	Eventuell olja som flyter upp bör omröras ordentligt en stund före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan även förekomma vid torkning vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik därför applicering i solsken. Färg på brandskyddad beklädnad kan orsaka flagnings/saltutfällning. Underlag som tidigare har behandlats med linolja eller ren linoljelasyr måste rengöras till bart trä för att säkerställa mot efterföljande blåsbildning. Tidigare tjärbehandling kan orsaka missfärgning. Gör en provstrykning. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

