

Produktdatablad

Klarlakk Oljebasert



Klarlakk Oljebasert är en extra ljus lack baserad på uretanalkyd. Den ger en hård och slitstark yta som är lätt att hålla ren. Innehåller ljusfilter som reducerar gulning av träet. Klarlakk Oljebasert används på gran- och furugolv, parkettgolv, dörrar, fönster, möbler, paneler, lister, etc. Kan även användas till träbåtar över vattenlinjen.

Reviderat 07.11.2023

Symboler



Tekniska data

Typ:	Uretanalkydbaserad lack
Glans:	Silkematt 18–25, halvmatt 55–65, blank 88–95
Densitet:	0,89 kg/l
Torrhalt:	Ca. 51 volym%
Appliceringsmetod:	Lackpensel eller korthårig rulle
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad förbrukning:	12–15 m ² /liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Överlackbar:	8 timmar
Dammtorr:	10 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget tvättas först med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Hustvätt för att avlägsna fett, tvålrester och golvvax. Det är viktigt att golvet är helt rent för att säkerställa vidhäftning till den nya lacken. Tidigare lackade ytor och fabrikslackad parkett mattslipas med sandpapper, dammsugs och torkas över med en luddfri trasa. Använd gärna en mopp med mikrofiberduk eller torra engångsdukar. Var särskilt försiktig längs kanter, lister och stavlederna. Användning av slipmaskin/rondellmaskin säkerställer en jämn och noggrann slipning. Om tidigare lack/oljetyp är okänd, gör en provstrykning efter att golvet har rengjorts för att kontrollera att torkning och vidhäftning är bra.

Applicerings

Rör om väl före och under användning; detta är viktigt för att undvika sköldar. På nytt obehandlat trä rekommenderas 2–3 strykningar Klarlakk Oljebasert. Tidigare

	lackade ytor 1–2 strykningar. Kork, porösa och extra sugande underlag appliceras med minst 5 strykningar. På obehandlat trä, förtunna första strykningen med 10–20% lacknafta. Eventuell fiberuppbyggnad slipas bort med fint sandpapper. Slipdamm avlägsnas försiktigt innan nästa skikt appliceras utspädd. En lätt matt slipning rekommenderas mellan varje strykning för att säkerställa god vidhäftning.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Lacken ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande lack får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning. 
Övrig information	Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Tjocka skikt och låga temperaturer förlänger torktiden. Undvik att utsätta lacken för starka påfrestningar (vatten spill, tryck etc.) den första veckan efter lackering. Vänta minst 3–4 dagar innan du placerar tunga möbler mm. på den lackerade ytan och 1 veckas läggning av mattor. Tättningsmassa (MS fog) i fartygsgolv kan påverka färgens torktid. Gör en provstrykning. Förpackningsstorlekar: 0,75 och 3 liter
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 