

Gebenna Pure Kalkmaling



Gebenna Pure Kalkmaling er en mineralsk kalkmaling til indendørs brug i tørre rum. Giver en levende og betonlignende overflade. Anvendes på bygningsplader, puds, beton og spartlede overflader. I områder med risiko for slid, fugt og vandsprøjt anbefales det at påføre Gebenna Sealer som topstrøg.

Tekniske data



Type:	Mineralsk kalkmaling
Farve:	Basen tones i den ønskede farve
Glans:	Helmat 01
pH:	12-13
Verktøj:	Pensel
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	8-10 m ² /liter, afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Overmalingsintervallet ved brug af Gebenna Sealer er 24 timer
Fuldt afhærdet:	4 uger. Kan variere ved ændrede temperaturer, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i stuetemperatur
Sikkerhed:	Produktet har en høj pH-værdi; brug beskyttelseshandsker og -briller.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengør med egnet rengøringsmiddel. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte overflader mattes med sandpapir. På tidligere malede overflader anbefales det at grunde med ren akrylmaling før påføring af Gebenna Pure Kalkmaling. På sugende underlag og spartlede flader anbefales det at grunde med to lag ren akrylmaling i samme farve som kalkmalingen for at opnå en jævn overflade. Gebenna Pure Kalkmaling kan ikke bruges direkte på underlag, der er malet med alkydmaling, så hvis man er usikker på underlaget, anbefales det at grunde med minimum ét lag ren akrylmaling.

Brugsanvisning

Påfør 1 lag Gebenna Pure Kalkmaling. Malingen skal påføres med pensel og stryges vilkårligt/krydspensles for at opnå en levende overflade. Ét lag er som regel tilstrækkeligt. Lav gerne et prøvefelt, hvis der ønskes mere end ét lag; lag nr. 2 kan give et andet farvespil. Bredde på penslen har betydning for resultatet; jo smallere pensel, desto mere farvespil. En 100 mm pensel giver et flot resultat, men andre størrelser kan også anvendes. Lav prøveopstrøg. Malingen skal påføres i tynde lag – for tykke lag kan medføre krakelering.

Gebenna Pure Kalkmaling



Gebenna Pure Kalkmaling har begrænset vaskbarhed og vil ændre farve ved fugt, fedt- og vandstænk. Det anbefales at påføre Gebenna Sealer på overflader med risiko for slid, fugt og vandstænk. Gebenna Sealer vil give en dybere farveeffekt. Lav gerne prøveopstrøg.

Gebenna Sealer skal påføres jævnt og rulles godt ud for at undgå rullestriber og overlapninger. Brug af Sealer kan gøre ujævnheder i underlaget mere synlige. Det er derfor vigtigt, at underlaget er jævnt og ensartet for at opnå et pænt og ensartet slutresultat.

Farver

Brug af samme produktionsnummer på samme strøg og samme flade for at undgå glans- og farveforskelle. Alternativt kan forskellige produktionsnumre blandes før brug. Spande, hvor farven blandes i forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan resultere i nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der er behov for mere maling til samme projekt senere.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering

Hæld ikke rest af maling i afløb, aflever det på din lokale genbrugsstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til genbrugsstation.



Yderligere information

Brug samme batchnummer på samme flade for at undgå forskelle i glans og farve. Rør godt rundt før brug. Kan ætse glas og metal. Gebenna Pure Kalkmaling er en diffusionsåben maling med et højt pigmentindhold. På grund af malingens beskaffenhed kan visse farver have en højere viskositet. Farven er mørkere i våd tilstand og vil ændre sig under tørring. Der må ikke bruges alkyd-baserede produkter sammen med Gebenna Pure Kalkmaling, da det kan medføre misfarvning og krakelering. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. Produktet har en høj pH-værdi; brug beskyttelseshandsker og -briller.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere

Gebenna Pure Kalkmaling



andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af Gebenna APS
