

Produktdatablad

Proff Uno



Gjøco Proff Uno er en luktsvak vanntynnbar ren akrylmaling for innendørs bruk. Dekker godt og gir en slitesterk overflate som er lett å holde ren. Ideell som veggmaling. Anvendes på bygningsplater, puss, betong, glassfiberstrie, miljøstrie, tidligere malte flater etc.

Revidert 12.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Base hvit, A, B og C
Glans:	Leveres i glans 1, 5, 7, 10 og 20
Litervekt:	Ca. 1,3 kg/l
Tørrestoff:	Ca.40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8 - 10 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5°C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask, og skyll godt med rent vann. Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes ned med sandpapir og grunnes med Gjøco Proff Heft. Misfargede flater grunnes med Gjøco Proff Isolør for å hindre gjennomslag.

	Ubehandlet mur, sugende underlag og tidligere kalkede flater skrapes, børstes og vaskes før grunning med Gjøco Primer for mur og betong.
Bruksmåte	Gjøco Proff Uno er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov. På sugende underlag kan det være nødvendig med flere strøk for å unngå skjolder. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det da er lettere å unngå skjolder. For å få et jevnt resultat, anbefales det å rulle hele lengder i samme retning på hele veggen.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Miljømerking	Gjøco Proff Uno er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.  Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR. Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Proff Uno inneholder ingen stoffer på A20-listen.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 2,7 L og 9 L, avhengig av glansgrad.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

